


8**ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ / ACID ETCH PRIMER****Описание**


Быстро сохнущий кислотный протравливающий грунт предназначен для подготовки поверхности деталей автомобилей при ремонтной покраске. Предотвращает образование подпленочной коррозии. Повышает адгезию к различным металлам, в т.ч. к алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали. Грунт наносится на зашлифованный и обезжиренный голый металл перед применением акрилового грунта. Последующее покрытие наносить не ранее, чем через 20-30 минут после нанесения кислотного грунта. На грунт нельзя наносить полиэфирные материалы.




Аbrasives: сталь - P120-P180,
алюминий - P280-P360,
нержавейка - P220-P320,
оцинковка - скотч-брайт.



Оптимальная температура
18-25°C, влажность 50-60%.
Наносить с расстояния 15-20
см от поверхности.



1-2 слоя с межслойной вы-
держкой 5-10 мин, рекомен-
дуемая толщина высушенной
пленки 8-10 мкм.



Высыхание 20-30 мин при
20°C. Последующие материалы
наносить не ранее 20 мин и не
позже 4 часов.

Объём - 520 ml**Ассортимент**

ATP-A07521

зелёный