

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛАК N-4000 NASON™

ОПИСАНИЕ

Лак N-4000, часть авторемонтной лакокрасочной системы Nason.
Обеспечивает долговечность покрытия и превосходный высокий блеск.

СВОЙСТВА

- Отличная полируемость
- Хорошо подходит для всех видов ремонта, от отдельных деталей до полного перекраса

ПРОДУКТЫ

- N-4000 Лак
- N-5000 Отвердитель
- N-6000 Растворитель

ПОДЛОЖКИ

- Базовое покрытие Nason
- Все заводские покрытия, очищенные и отшлифованные



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛАК N-4000 NASON™

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



- Тщательно очистить поверхность после шлифовки
- Перед нанесением ещё раз очистить поверхность с продуктом NASON™ N-1000

СМЕШИВАНИЕ ПРОДУКТА



По объёму: 2:1:25%
По весу (граммы): 100:50:32
С продуктами системы Nason, отвердителем N-5000 и растворителем N-6000



3 часа

НАНЕСЕНИЕ



14-15 секунд DIN 4 мм при 20°C



Данные соответствуют оборудованию HVLP (см. рекомендации производителя)
Размер окрасочного сопла: 1.3-1.5 мм
Рабочее давление: 2.0 бар на входе / HVLP: максимум 0.7 на выходе



2-3 слоя
Толщина сухой плёнки: 55-65 µ



Межслойная выдержка: 5 минут при 20°C
Перед сушкой: 5 минут при 20°C



СУШКА



МОНТАЖНАЯ ПРОЧНОСТЬ



Может быть отполирован через 1–3 часа после сушки (в зависимости от температуры)

БЕЗОПАСНОСТЬ



- Данный продукт классифицируется в соответствии с регламентом (EC) 1272/2008 (CLP).
- Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
- Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Safety Data Sheet.

Все продукты, перечисленные в описании лакокрасочных систем, относятся к семейству материалов Nason™ . Технологические характеристики лакокрасочных систем будут недействительны в тех случаях, когда указанный материал использовался с любыми другими материалами, не являющимися частью продуктовой линейки Nason™ , если такое использование специально не обозначено как допустимое.