


14

ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО РЕМОНТА / EPOXY SPOT PRIMER




Описание


Быстро сохнущий эпоксидный антикоррозионный грунт предназначен для подготовки поверхности при ремонтной покраске деталей автомобилей. Идеален для изолирования мест прошлифовки и точечного ремонта. Наносится на зашлифованные и обезжиренные старые лакокрасочные покрытия, поверхности черных и цветных металлов. Обладает отличной адгезией и исключительными антикоррозионными свойствами. Возможно нанесение методом «мокрый по мокрому». Для обезжиривания рекомендуется использовать AUTOP №21 «Обезжириватель-антисиликон сольвентный».



Оптимальная температура 18-25°C, влажность 50-60%. Наносить с расстояния 15-20 см от поверхности.



2-3 слоя с межслойной выдержкой 5-10 мин, рекомендуемая толщина высушенной пленки 10-15 мкм.



Высыхание на отлип 5-10 мин. Полное высыхание - 2 часа при 20°C.



Сухая шлифовка абразивом P800-P1000 при необходимости. После обработки обезжирить.

Объём - 520 ml

Ассортимент



ATP-A07212
светло-серый



ATP-A07242
серый