



ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
buckler.by@gmail.com
+375 44 789 00 41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Wash PRIMER 315

Грунт реактивный 2+1

Описание

Двухкомпонентный антикоррозионный реактивный грунт, не содержит хроматов, характеризуется высокой адгезией к различным основаниям: алюминию, цинку, стали, цинкоалюминиевому сплаву, полиэфиру, полиамиду, плексу.

Применяется в качестве типового проникающего грунта, увеличивающего сцепление последующих слоев. Грунт обладает высокой устойчивостью к коррозии, идеален для нанесения в труднодоступные места.

Основания

Сталь	Обезжирить, очистить до степени St 2 для внутренних поверхностей. Для наружных поверхностей очистить до степени не ниже St 3
Оцинкованные поверхности стали или алюминия	Очистить от всевозможных загрязнений, продуктов коррозии цинка. Чистка горячей водой, водой под давлением, обработка абразивом или ручная чистка с использованием инструментов с механическим приводом.
Полиэфирные ламинаты	Сухая, обезжиренная и очищенная от загрязнений.

На Реактивный грунт 2+1 нельзя накладывать продукты, содержащие полиэфир и металлический цинк!

Последующее окрашивание:

Эпоксидные грунты Buckler (максимальная защита от коррозии).

Акриловые грунты, лаки.



ООО «Композиционные материалы и технологии»
 223730, Минская обл., г. Солигорск,
 ул. К. Заслонова, 69А-2
 buckler.by@gmail.com
 +375 44 789 00 41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Пропорции

	По объему	По весу:
Грунт	2	100
Отвердитель	1	40,8

Нанесение

По истечении 15 минут смесь готова к применению.


Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15 °С и влажности не более 80%.



	Сопло, мм	Давление, атм.	Расстояние, см
Традиционный пистолет с гравитационным питанием	1.2-1.4	1.8-2.5	15-20
Низконапорный пистолет HVLP с гравитационным питанием	1.2-1.4	1.8-2.5	15-20

Толщина слоя	Межслойная выдержка	Количество слоев	Жизнь смеси	Вязкость	VOC
 7-10 мкм	 10-15 мин	 1-1,5	 6 час	 17-19 с	 770

Сушка



Шлифование





ООО «Композиционные материалы и технологии»
223730, Минская обл., г. Солигорск,
ул. К. Заслонова, 69А-2
buckler.by@gmail.com
+375 44 789 00 41

Производство ЛКМ по индивидуальным заказам

Примечание

- ✓ Наносить грунт только на полностью высушенную поверхность.
- ✓ Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал.
- ✓ Не смешивать активированный материал с не активированным.
- ✓ Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
- ✓ Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- ✓ Плотно закрывать емкости с материалами.
- ✓ Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.

Правила безопасности и охраны труда

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика.

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.